

壁紙施工要領書

- エコルティ -

■ 特長

- ・ 残材コルク 100%を使用した商品です。(非防火商品)
- ・ 裏打加工を施しておりませんので、両面使用できます。

■ 下地調整

① 石膏ボード、ベニヤ合板下地の場合

- ・ ボードおよび合板の継目部分をパテ処理し、平滑にしてください。
- ・ 釘の頭が出ている場合は、下地面より沈めるよう金槌等で打ち込みます。

② モルタル下地の場合モルタル表面に付着している砂、ホコリ等を取り除き、シーラーで下地調整をして乾燥させてください。

■ 接着剤

- ・ 接着剤は、下地側に接着剤を塗布する向こう糊施工にて、エチレン酢ビ系ボンド（ヤヨイ化学工業製「プラゾールSS」等）を原液で使用し、夏期等で乾燥が早い場合は、でんぷん系の接着剤を10～20%程度混合してください。

■ オープンタイム

- ・ 接着剤を下地側に塗布する向こう糊施工になります。下地側へは均一に塗布してください。

■施工

- ・ジョイントは重ね裁ち（ダブルカット）での対応が充分可能ですが、厚みがあるため、商品に対しカッターの刃を少しねかせて角度をつけてカットし突きつける方法もジョイントの目立ちが少なく有効です。
- ・出入隅部の処理は、商品厚みがあり納めにくいいため、コーナー部にエチレン酢ビ系ボンド100%を捨て糊した方が納まります。

■その他

- ・天然素材のため、色調にムラがある場合があります。また、多少の左右の色及び厚みに差が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。
- ・直射日光による退色が生じる場合があります。